

Standard and Performance

- Fluoroplastic Antifouling
- Antiflaming
- UV Cut

Material:	100% polyester
Antiflaming certification's number:	F-19085
Size:	200cm × 50m
Surface finishing:	Fluoroplastic finishing
Color:	9 colors


※掲載している写真はイメージです。

OneSweet. ワンスイート。



- 基 布 / ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号 / F-19085
- 規 格 / 200cm × 50m乱
- 表 面 処 理 / フツ素樹脂コート加工

防汚性能を備えたメッシュ生地です。
ランダムに樹脂を残して表現した独特の表面感があります。



プリンpudding 透光率 24%
紫外線カット率 85%

Mansel value(マンセル値)
(H)4.40Y(V)9.36(C)3.54



ナッツnuts 透光率 21%
紫外線カット率 85%

Mansel value(マンセル値)
(H)5.99YR(V)8.49(C)1.78



オーレau lait 透光率 12%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)6.7YR(V)6.6(C)3.4



モカmocha 透光率 14%
紫外線カット率 86%

Mansel value(マンセル値)
(H)0.5YR(V)2.9(C)1.2




ソーダsoda 透光率 12%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)0.38PB(V)7.45(C)4.45



プルーンprune 透光率 13%
紫外線カット率 87%

Mansel value(マンセル値)
(H)6.0PB(V)2.6(C)3.6



ハーブherb 透光率 12%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)2.00B(V)7.79(C)4.21



リーフleaf 透光率 9%
紫外線カット率 91%

Mansel value(マンセル値)
(H)2.69BG(V)4.08(C)2.88



ミルクmilk 透光率 21%
紫外線カット率 89%

Mansel value(マンセル値)
(H)0.95PB(V)9.00(C)1.79

ご注意:

●透過した際、ライン状の濃淡が見られる場合がありますが、製造上の特性であり、性能等に支障をきたすものではありません。予めご了承ください。●幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません)●メッシュ素材の為に、引裂強度が他の素材と比べ、弱いのでご注意ください。●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。