

# F-cantent. TH-1000A

F-キャンテント。TH-1000A **[強力200kgクラス]**



- 基 布/ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-63026
- 規 格/103cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工

強力200kgクラス膜材料の中で業界最軽量。

- マット調の素材がしなやかな質感をかもし出す中・大型テント対応シリーズ。
- 抗張力200kgを備えた高い安全性で、大規模な外部・内部空間の屋根などに活躍します。

**ご注意:** 幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。

## 国土交通省認定膜材料

建築基準法第37条第二号認定品  
MEM-9012(テント倉庫用認定品)

## 国土交通省認定膜材料

建築基準法第37条第二号認定品 MEM-9010  
建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 UW-9004

## ホワイト

white 透光率 7%

Mansel value(マンセル値)  
(H)6.27Y(V)9.55(C)0.32

## シルバー

silver 透光率 1%未満

Mansel value(マンセル値)  
(H)2.14PB(V)7.67(C)0.47



# Sherpa. junior TK08B

シェルパ。ジュニア TK08B **[強力100kgクラス]**



- 基 布/ポリエステル100%
- 防炎製品認定番号/F-01022
- 規 格/154cm×50m乱
- 表 面 処 理/フッ素樹脂コート加工

154cmの幅広サイズを採用。コストパフォーマンス性に優れています。

## 国土交通省認定膜材料

建築基準法第37条第二号認定品 MEM-9011  
建築基準法施行令第109条の5第一号認定品 UW-9004

**ご注意:** 幅継ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。  
ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。



9015FP 透光率 4%  
ivory アイボリー

Mansel value(マンセル値)  
(H)2.66Y(V)8.87(C)1.53

9004FP 透光率 12%  
yellow イエロー

Mansel value(マンセル値)  
(H)3.73Y(V)8.33(C)13.05

9016FP 透光率 1%未満  
blue ブルー

Mansel value(マンセル値)  
(H)0.96PB(V)4.60(C)11.01

9007FP 透光率 1%未満  
light green ライトグリーン

Mansel value(マンセル値)  
(H)0.27G(V)6.25(C)9.49

9001FP 透光率 5%  
white ホワイト

Mansel value(マンセル値)  
(H)8.90Y(V)9.28(C)0.25

9002FP 透光率 6%  
cream yellow クリームイエロー

Mansel value(マンセル値)  
(H)5.40Y(V)9.01(C)3.37

9006FP 透光率 11%  
red レッド

Mansel value(マンセル値)  
(H)5.34R(V)4.09(C)14.42

9010FP 透光率 1%未満  
navy ネイビー

Mansel value(マンセル値)  
(H)5.41PB(V)3.04(C)11.42

9008FP 透光率 1%未満  
green グリーン

Mansel value(マンセル値)  
(H)3.17G(V)3.98(C)9.17