


# Together. トゥギャザー。 遮熱強化タイプ



日射熱取得率(%)

	通常品(遮熱加工なし)	トゥギャザー・(遮熱加工あり)
TS11	20.0	13.3
TS12	21.5	16.9
TS13	29.3	22.0
TS14	34.1	29.3
TS15	43.2	29.7
TS16	35.3	32.3
TS17	33.2	31.1
TS18	33.2	28.8
TS19	33.7	29.6

Standard and Performance

- Thermal barrier finish
- Fluoroplastic Antifouling
- Antiswater Absorption
- Antiflaming
- UV Cut

Material : 100% polyester

Antiflaming certification's number: F-27048

Size: 94cm×50m

Surfacefinishing: Thermal barrier finish

Color/Pattern: 9colors

日射熱取得率とは、室内に取り込む太陽エネルギーの割合を表した数値  
数値の低い方が、遮熱効果に優れています。

※上記表の数値は測定平均値であり、保証値ではありません。



Together © 商品情報



- 基 布／ポリエスチル100%
- 防炎製品認定番号／F-27048
- 梱 格／94cm×50m乱
- 表面処理／フッ素樹脂コート加工

太陽光の赤外線をより反射し、生地の温度上昇を低減、遮熱効果に優れています。  
住宅でも、店舗でも、素敵な空間が演出できるカラーを展開しています。



TS11  
off-white オフホワイト  
Munsell value(マンセル値)  
(H)8.97YR(V)8.50(C)0.87



TS15  
red レッド  
Munsell value(マンセル値)  
(H)5.10R(V)4.44(C)13.24



TS17  
deep green ディープグリーン  
Munsell value(マンセル値)  
(H)3.53BG(V)3.34(C)4.08



TS12  
beige ベージュ  
Munsell value(マンセル値)  
(H)7.77YR(V)8.16(C)1.39



TS16  
reddish brown レディッシュブラウン  
Munsell value(マンセル値)  
(H)1.40R(V)3.76(C)8.59



TS18  
navy ネイビー  
Munsell value(マンセル値)  
(H)5.51PB(V)2.64C)3.82



TS13  
beige ベージュ  
Munsell value(マンセル値)  
(H)4.74YR(V)6.60(C)3.66



TS14  
brown ブラウン  
Munsell value(マンセル値)  
(H)2.60YR(V)3.80(C)3.47



TS19  
black ブラック  
Munsell value(マンセル値)  
(H)5.70PB(V)2.55(C)0.81

ご注意:

●幅広ぎの場合には、布目を一定方向に揃えてお取り付けください。●濡れたままで放置されるとカビが発生する事がありますので十分に乾かしてご使用ください。(防カビ加工を施しておりません) ●ロットにより色相差がありますので、同一ロットによりご使用ください。