防炎加工

UV3000 Color mesh

防炎加工　原着タイプ　高耐候性

UV3000 カラーメッシュシリーズ

UV3001 ネイビー

UV3002 スカイブルー

UV3003 オレンジ

UV3005 ワカクサ

※写真色はイメージのため、実際とは異なる場合がございます。

色数	巾(cm)	長さ(m乱)	厚さ(mm)	重量(g/㎡)	引張強さ(N/3cm)		伸び率(%)		引裂強さ(N)		紫外線透過率(%)	紫外線遮蔽率(%)
					タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
6	190	50	0.70	210	420	450	45	65	100	140	15.0	85.0

※紫外線遮蔽率はUV3001 ネイビー測定時の数値です。※上記データーは測定平均値で保証値ではありません。※この数値は、関係するJIS規格に基づき計測及び算出しております。

軽さと高い退色堅牢度を兼ね備えた日除けメッシュ

・UV1100（後染加工）と比べ、柔らかく、軽量で取り回しが楽に行えます。
・UV1100（後染加工）と比べ、原色（原着）カラーで退色堅牢度は抜群です。
・ネイビーとスカイブルー、フォレストグリーンとワカクサの様に、濃淡の色を備えているため、二色使いで鮮やかな景観を演出可能です。
・（公財）日本防炎協会の「防炎製品」認定品です。

〈製造元〉

泉 株式会社

https://www.izumi-cosmo.co.jp/canvas/

大 阪 本 社　〒530-0005 大阪市北区中之島3-3-3 中之島三井ビルディング13階
産業資材事業部 製品課
TEL.06-6448-6056　FAX.06-6448-5529

東 京 支 社　〒141-0021 東京都品川区上大崎3-1-1 JR東急目黒ビル15階
産業資材事業部 東京産業資材課
TEL.03-5719-7483　FAX.03-5719-7486

名古屋支店　〒460-0008 名古屋市中区栄1-9-16 NFビルディング5階
TEL.052-220-2050（代表）　FAX.052-220-2051

福 岡 支 店　〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-9-8 ケイアイビル2階
TEL.092-472-0741（代表）　FAX.092-472-2709

※当カタログに記載されている製品の内容・使用は改良等のため予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。